Стеклохолст малярный ТехноНИКОЛЬ NG 30

Произведено согласно: ТУ 23.14.12-006-13344965-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Стеклохолст малярный плотностью 30 гр/м², длиной 50 м, шириной 1 м, предназначеный для ремонта стен и потолоков в качестве дополнительного покрытия под покраску. Для оклейки поверхностей, не подверженных сильным нагрузкам и не имеющих больших трещин и неровностей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренняя отделка помещений.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- тонкий, лёгкий, но прочный материал;
- защищает от микротрещин;
- лёгкий монтаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м²	-	30	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Потери при прокаливании	%	±3	20	ГОСТ 6943.8-2015
Разрывное усилие по основе	Н/50 мм	не менее	140	ГОСТ Р 53226-2008
Разрывное усилие по утку	Н/5 см	не менее	не нормируется	ГОСТ 53226-2008
Содержание влажности	%	не более	1	ГОСТ 6943.8-2015
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В1	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т1	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97
Класс пожарной опасности материала	-	-	КМ1	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	50	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Ширина	мм	-	1	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Толщина	мм	-	0.24	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Диаметр волокна	мкм	-	13	ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888:2006)
Длина волокна	мм	-	12	ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888:2006)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт.	кг	-	2
м² в упаковке	м²	-	1150
м² на паллете	м²	-	4600
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	44.3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Зачистить оклеиваемую поверхность. Снять старое покрытие со стены (если есть), обезжирить, зашпатлевать неровности и прогрунтовать. 2 Равномерно с помощью валика нанести клей для стеклохолста или стеклообоев на поверхность по размеру полотна с небольшим запасом. 3 Первое полотно приклеить по отвесу, который поможет сделать это строго вертикально. Разгладить полотно при помощи пластикового шпателя либо резинового валика, избегая плотного приглаживания кромки, к которой будет стыковаться следующее полотно. Тщательно прижать полотно к стене с помощью пластикого шпателя либо резинового валика, избегая излишнего давления на место стыка. Место стыка приглаживается в последнюю очередь одновременным давлением на два соседних полотна. Прогрунтовать приклееный стеклохолст с помощью клея, разведенного на 20% водой. Окраску малярного стеклохолста рекомендуется производить в 2 слоя не ранее, чем через 12 часов после приклеивания. Интервал между окрашиванием должен составлять также не менее 12 часов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Погрузку в транспортные средства и перевозку материала проводят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, осуществляющего перевозку, и требованиями, установленными в технической документации предприятия-изготовителя и/или договоре на поставку материал.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80 % и температуре не ниже 0 ºС.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

36 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение должно производиться в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80 % и температуре не ниже плюс 5 °С.
Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления при соблюдении
требований транспортирования и хранения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рулоны упакованы в термоусадочную пленку, оснащены картонной торцевой защитой.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Бытовые отходы 4 и 5 класса опасности.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 71 000 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.14.12.120

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

080121 - Стеклохолст малярный ТехноНИКОЛЬ NG 30

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов
Техническая консультация
Гарантии
Проектирование
Обучение
Комплексная доставка
Подбор подрядчика
Сопровождение монтажа
Поддержка при эксплуатации