МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 13/61, тел. + 375 17 323 26 69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий для применения в строительстве

ТС 07.1872.26

Дата регистрации	02	»	июля	2026	г.
Действительно до	02	»	июля	2031	г.
Продлено до	«	»			г.
Продлено до	«	»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется пригодность материалов и изделий для применения в строительстве на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Мастика гидроизоляционная AQUAMAST на основе водной модифицированной акриловой дисперсии (гидроизоляция полимерная AQUAMAST под плитку).

2. Назначение

Для устройства мастичной гидроизоляции строительных конструкций внутри зданий и сооружений.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация, 390047, Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация, 390047, Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0024) от 19.06.2025 № 1403;
протокола испытаний испытательной лаборатории Государственного предприятия «СтройМедиаПроект» (аттестат аккредитации № BY/112 1.1727) от 19.06.2025 № 31/25;
отчета об анализе состояния производства от 01.07.2026.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект» осуществляет периодический анализ состояния производства продукции.

7. Особые отметки

Пример маркировки на емкости с мастикой: ТЕХНОНИКОЛЬ; полимерная гидроизоляция под плитку AQUAMAST; область применения; указания по применению; СТО 72746455-3.6.30-2024; цвет: серый; описание; состав; меры безопасности; условия хранения; 18 месяцев; ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», 390047, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, район Восточный Промузел, д. 21; инструкция по применению; средний расход; манипуляционные знаки; штрих-код; QR-код; 5 кг.
На этикетке емкости нанесено: 10.04.25; п.237.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного органа П.Л. Садовский

«02» июля 2026 г.

№ 0026139

М.П.

РУП «Криптотех» Гознака, зак. 262а-24

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому свидетельству

ТС 07.1872.26

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

мастики гидроизоляционной AQUAMAST серого цвета, на основе водной модифицированной акриловой дисперсии (гидроизоляция полимерная AQUAMAST под плитку), производства ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
1.	Внешний вид и однородность покрытия	ГОСТ 10277-90 п. 3.4	Трещин, пузырей, отслоений от подложки, изменения цвета и других нарушений однородности материала не обнаружено
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939-2022 п. 6 (при температуре (105±2) °С)	70,6
3.	Плотность неотвержденной мастики, кг/м^3	ГОСТ 31992.1-2012	1544,3
4.	Время высыхания до степени 3, ч	СТБ 1262-2021 п. 9.6	24
5.	Условная прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 26589-94 п. 3.3	0,33
6.	Относительное удлинение при растяжении, %		273
7.	Теплостойкость. Изменение длины, %	ГОСТ 2678-94 пп. 3.12, 3.13 (в течение 5 ч при температуре 80 °С)	Изменения внешнего вида отсутствуют 1
8.	Гибкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.9 (при температуре 20 °С, на брусе радиусом 5 мм)	После испытаний на поверхности образцов трещин не обнаружено

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
9.	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе	СТБ 1262-2021 п. 9.12, ГОСТ 26589-94 п. 3.9	4,34
10.	Водонепроницаемость	ГОСТ 26589-94 п. 3.10 (в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа)	Протечки воды отсутствуют
11.	Прочность сцепления с основанием*, МПа:	СТБ 1262-2021 п. 9.9, ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А	
	- бетон		1,52
	- кирпич силикатный		0,57
	- гипсовый блок		0,55
	- гипсокартонный лист		0,35
	- плитка керамическая неглазурованная		0,47
12.	Стойкость к статическому воздействию жидкостей.	ГОСТ 9.403-2022 метод А (в течение (72±0,5) ч, при температуре (22±5) °С), ГОСТ 26589-94 п. 3.3	
	- 20 %-ный раствор H_2SO_4: Изменение внешнего вида		На поверхности вздутий, шелушений, сморщивания, трещин, отслаивания, изменения цвета и блеска не обнаружено
	Условная прочность при растяжении, МПа, (изменение, %)		0,30 (уменьшение на 9)
	Относительное удлинение при растяжении, % (изменение, %)		250 (уменьшение на 8)
	- 20%-ный р-р NaOH: Изменение внешнего вида		На поверхности вздутий, шелушений, сморщивания, трещин, отслаивания, изменения цвета и блеска не обнаружено
	Условная прочность при растяжении, МПа, (изменение, %)		0,31 (уменьшение на 8)
	Относительное удлинение при растяжении, % (изменение, %)		260 (уменьшение на 5)

№ 0065418

РУП «Криптотех» Гознака, зак. 0881-25

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому свидетельству

ТС 07.1872.26

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
	Пожарно-технические характеристики		
13.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244-94 (метод II)	Г4
14.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402-96	В3

Примечания:

* - прочность сцепления определялась с предварительным грунтованием основания грунтовкой водно-дисперсионной глубокого проникновения AQUAMAST, производства ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация;

- значения показателей по пп. 13, 14 указаны без проведения испытаний на основании письма ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация, от 24.04.2026 исх. № б/н.

Руководитель уполномоченного органа П.Л. Садовский

№ 0065419

РУП «Криптотех» Гознака, зак. 088ц-25

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 07.1872.26

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на мастику гидроизоляционную AQUAMAST на основе водной модифицированной акриловой дисперсии (гидроизоляция полимерная AQUAMAST под плитку), производства Общества с ограниченной ответственностью «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация, предназначенную для устройства мастичной гидроизоляции строительных конструкций внутри зданий и сооружений.

2. Требования к мастике гидроизоляционной AQUAMAST на основе водной модифицированной акриловой дисперсии (далее – гидроизоляция) установлены в СТО 72746455-3.6.30-2024 «Гидроизоляция полимерная AQUAMAST под плитку. Технические условия». Гидроизоляция представляет собой готовую к применению однокомпонентную пастообразную эластичную массу серого цвета, на основе водной модифицированной акриловой дисперсии и функциональных добавок.

3. Гидроизоляция упакована в герметичное полимерное ведро объемом 5 л или 14 л. На каждое ведро с гидроизоляцией нанесена следующая информация: торговый знак и марка изготовителя; наименование материала; область применения; указания по применению; обозначение стандарта; цвет; описание; состав; меры безопасности; условия хранения; гарантийный срок хранения; наименование и адрес изготовителя; инструкция по применению; средний расход; манипуляционные знаки; штрих-код; QR-код; масса нетто.

Сверху на крышке ведра с гидроизоляцией приклеена этикетка, содержащая следующую информацию: дата изготовления, номер партии.

4. Основание перед нанесением гидроизоляции должно быть чистым, прочным, с влажностью не более 10 %, без цементного молочка, трещин и раковин. Гладким поверхностям рекомендуется придать шероховатость для лучшего сцепления. Для грунтования основания перед нанесением гидроизоляции рекомендуется применить грунтовку глубокого проникновения AQUAMAST, производства ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ», Российская Федерация или гидроизоляцию, разбавленную водой согласно рекомендациям изготовителя. Работы по нанесению гидроизоляции производятся при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 30 °С, температура основание не ниже 5 °С, температура мастики не ниже 20 °С. Неразбавленная гидроизоляция наносится минимум в два стоя любым удобным способом (кисть, валик, щетка). Время выдержки перед нанесение второго слоя гидроизоляции не менее трех часов.

Второй и последующие (при необходимости) слои рекомендуется наносить в поперечном направлении относительно предыдущего слоя с увеличением межслойной сушки до четырех часов. Не рекомендуется превышать толщину нанесения гидроизоляции за один слой (0,5 – 0,6 мм, расход 0,8 кг/м^2). Для сильно пористых и шероховатых основания необходимо увеличить общий расход гидроизоляции в 1,4 раза с нанесением в три слоя. При укладке плиток не допускается применять акриловые дисперсионные или содержащие растворители клеи на поверхностях с нанесенной гидроизоляцией.

5. Проектирование, производство, приемку работ и эксплуатацию конструкций, устроенных с применением гидроизоляции, следует выполнять в соответствии с требованиями проектной и технологической документации, технических нормативных правовых актов в области строительства, строительных норм и строительных правил, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций по применению изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемой продукции.

6. Гидроизоляцию разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании и хранении должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту гидроизоляции от воздействия прямых солнечных лучей, воздействия влаги, низких температур, механических повреждений и загрязнений. Температурный режим транспортирования от 0 °С до 40 °С. Гидроизоляцию следует хранить в сухом закрытом помещении в герметичной заводской упаковке при температуре от 5 °С до 35 °С.

Гарантийный срок хранения гидроизоляции – 18 месяца со дня изготовления.

7. Ответственность за соответствие поставляемой продукции настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (импортёр), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа П.Л. Садовский

№ 0065420

РУП «Криптотех» Гознака, зак. 0884-25