



Пароизоляция для плоской кровли 3х30

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.61-2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Однослойная пароизоляционная пленка из полиэтилена. Обладает превосходной водо- и паронепроницаемостью, что минимизирует проникновение воды в ограждающие конструкции. Оптимальная ширина рулона в 3 метра позволяет минимизировать количество склеек и уменьшить время монтажа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для устройства пароизоляционного контура в системах плоских кровель.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- диапазон температур применения от минус 40 °С до плюс 80 °С;
- площадь в рулоне - 90 м².



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Видимые дефекты	-	-	отсутствуют	ГОСТ EN 1850-2-2011
Прямолинейность	мм на 10 м	не более	75	ГОСТ Р 56582-2015/EN 1848-2:2001
Масса материала на единицу площади	г/м²	±5%	60	ГОСТ EN 1849-2-2011
Условная прочность	МПа	±40%	13	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении	%	±40%	280	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении	%	±40%	420	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Водонепроницаемость при давлении 2 кПа	-	-	выдерживает	ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)
Сопrotивление паропроонианию	(м²·ч·Па)/мг	±10	25	ГОСТ 25898-2020
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении	Н/50 мм	±30%	40	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-2:2000)
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении	Н/50 мм	±30%	40	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-2:2000)
Стойкость к термическому старению	-	-	выдерживает	ГОСТ Р 59150-2020

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±5%	30	ГОСТ Р 58913-2020
Ширина	м	±1%	3	ГОСТ Р 58913-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.42.120

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

