Стеклоизол Р

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.14-2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:



Стеклоизол Р – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий.
Стеклоизол Р состоит из битумного вяжущего, нанесенного с обеих сторон на армирующую стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку. В зависимости от вида защитных слоев и области применения Стеклоизол Р выпускается двух марок:
Стеклоизол Р К – это кровельный материал с крупнозернистой посыпкой (сланец) с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой с логотипом с нижней стороны полотна;
Стеклоизол Р П – это кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой и с логотипом с нижней стороны полотна.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стеклоизол Р К применяется в качестве верхнего слоя многослойного водоизоляционного ковра на крышах зданий и сооружений. Материал укладывается методом наплавления на ниже уложенный битумосодержащий материал.
Стеклоизол Р П применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- доступная технология применения;
- монтируется при положительных температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Стеклоизол Р					Метод испытания
			К ТКП	К ХКП	П ТПП	П ХМП	П ХПП	
Масса	кг/м²	±5%	3.5	3.5	2.1	1.5; 2	2.1	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения в продольном направлении	Н	±200	550	450	550	450	450	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении	%	±4	5	5	5	5	5	ГОСТ 31899-1 (EN 12311-1)
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	1	1	1	1	ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки	%	±15	15	15	-	-	-	ГОСТ EN 12039
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°С	не выше	5	5	5	5	5	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч	-	-	выд.	выд.	выд.	выд.	выд.	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Теплостойкость	°С	не ниже	80	80	80	80	80	ГОСТ EN 1110-2011

Примечания:
1 Условное обозначение: Т – стеклоткань (основа); Х – стеклохолст (основа); М – мелкозернистая посыпка (защитный слой); К - крупнозернистая посыпка (защитный слой); П - полимерная пленка (защитный слой).

2 Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.
3 Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения более +200 Н.
4 выд. - выдерживает.
5 Пожарно-технические характеристики указаны в декларации о соответствии RU Д-RU.PA01.B.02040/24.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±1%	9, 15	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	±3%	1	ГОСТ EN 1848-1-2011

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны Стеклоизола должны храниться рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Допускается кратковременное хранение поддонов со Стеклоизолом в заводской упаковке на открытой площадке.
Рулоны Стеклоизола должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

402757 - Стеклоизол Р ХПП 2,1 (9) 49 рул.
402759 - Стеклоизол Р ТПП 2,1 (9) 49 рул.
405036 - Стеклоизол Р ХКП 3,5 (9) сланец серый 30 рул.
405037 - Стеклоизол Р ТКП 3,5 (9) сланец серый 30 рул.
426335 - Стеклоизол Р ХМП 2,0 (9) 49 рул.
441152 - Стеклоизол Р ХМП 1,5 (15) 42 рул.

СЕРВИСЫ:

