



Соединительная односторонняя лента ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60

Произведено согласно: договору № 02-090620 от 17.07.2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Функциональный материал из полиэтилена высокой плотности, акрилового адгезива на водной основе и бумажной разделительной лентой. Обладает высокими клеящими способностями и превосходной конформностью и эластичностью, стойкостью к старению, перепадам температуры и влажности и к большому количеству химических веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Соединительную одностороннюю ленту ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60 применяют для герметичной проклейки примыканий полотенщ пароизоляционных пленок, гидромембран и диффузионных ветрозащитных мембран, приклейки мембран и пароизоляции к кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионный свойств при повышенной влажности. Лента может быть использована для ремонта поврежденной мембраны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичность соединений в местах стыков, примыканий и нахлестов;
- надежность изоляционного слоя;
- высокая адгезия к гидро-ветрозащитным и пароизоляционным пленкам;
- устойчивость к высоким температурам;
- лента эргономична в работе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м ²	-	320	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации изготовителя
Адгезия на отрыв 180° от нержавеющей стали	Н/25 мм	-	36	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	+10	по спецификации изготовителя
Удлинение при разрыве	%	-	250	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина продукта (с лайнером)	мкм	-	410	по спецификации изготовителя
Ширина	мм	-	60	по спецификации изготовителя
Длина	м	-	25	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	8
Количество изделий на паллете	шт	-	1152

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Использовать только на гладких поверхностях.

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

