Битумная лента NICOBAND DUO / ДУО

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.6-2014

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

NICOBAND DUO / ДУО получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную полимерную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя с другой стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал предназначен для использования при ремонте и строительстве внутри зданий и сооружений.
Основные области применения:
– герметизация швов и стыков между двумя поверхностями в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и т.д.);
– герметизация кровельных прижимных планок и других креплений на кровле;
– герметичное соединение на кровле между листами из шифера, металлочерепицы и т.д.;
– герметизация внутренних соединений канализационных и других холодных труб;
– внутренняя герметизация монтажных швов при устройстве слоя из профилированных мембран «PLANTER».

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– не имеет основы;
– клеится сам на себя;
– безогневой способ укладки;
– быстрая скорость монтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м²	кг	±0,1	1.5	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость	°С	не ниже	85	ГОСТ 2678-94
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном	МПа	не менее	0.2	ГОСТ 26589-94, метод А или ГОСТ 28574-2014
Прочность сцепления (адгезия) с металлом	МПа	не менее	0.2	ГОСТ 26589-94, метод А или ГОСТ 28574-2014
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Антиадгезионная пленка	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Антиадгезионная пленка	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП4	ГОСТ Р 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±2%	3, 10	ГОСТ 2678-94
Ширина	мм	±3%	75, 100, 150	ГОСТ 2678-94

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±10%	1.5	ГОСТ 2678-94

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Материал укладывается при среднесуточной температуре основания и наружного воздуха выше плюс 10 °С согласно:
– Инструкции по монтажу, приведенной на упаковке.
Материал не предназначен для наплавления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны самоклеящихся материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от минус 35 °С до плюс 35 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения материала – 36 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

СЕРВИСЫ:

